PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-088619

(43) Date of publication of application: 23.03.1992

(51)Int.Cl.

H01G 9/00

(21)Application number : 02-203288

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

31.07.1990


(72)Inventor: IMOTO KIYOAKI

YOSHIDA AKIHIKO

(54) ELECTRIC DOUBLE-LAYER CAPACITOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title capacitor of high breakdown voltage and low internal resistance by a method wherein the capacitor is composed of polarizable electrodes, which are formed using polysaccharides and their derivatives as a binding agent and arranged through a separator, and an electrolyte. CONSTITUTION: Activated charcoal powder 6, a conductivity-giving agent 8 and carboxymethyl cellulose are dissolved into water, the dissolved material is applied on the aluminum foil which is roughened by a chemical etching method, and a polarizable electrode body 1 is formed. A pair of the polarizable electrode bodies 1 obtained as above are wound through the intermediary of a separator. The mixture obtained by dissolving tetraethylammonium tetrafluoroborate into propylene carbonate is used as an electrolyte, an aluminum lead 4, which is



connected to the polarizable electrode 1 through the intermediary of a rubber packing 3, is led out and a housing is completed using an aluminum case 5 and a rubber packing 3. As a result, the distance between the activated charcoal powders in the polarizable electrode 1, in which activated charcoal and polysaccharides and their derivatives are used as a binding agent, becomes one-third or smaller of the conventional articles, the conductivity of the polarizable electrode is excellent and

its resistance is small.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 公開特許公報(A) 平4-88619

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月23日

H 01 G 9/00

301

7924-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

Q発明の名称電気二重層コンデンサ

②特 願 平2-203288

②出 願 平2(1990)7月31日

⑩発明者 井元

清 明

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

個発明者 吉田

昭彦

大阪府門真市大字門真1006番地

松下軍器産業株式会社内

⑪出 顧 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 并理士 栗野 重孝·外1名

明細書

- 発明の名称
 電気二重層コンデンサ
- ・2. 特許請求の範囲
- (1) 分極性電極が活性炭と結着剤として多糖類およびその誘導体のうち少なくとも一つ以上を含む電気二重層コンデンサ。
- (2) 多糖類 またはその誘導体が水溶性である請求項1記載の電気二重層コンデンサ。
- (3) 分極性電極が導電性付与期を含む請求項 1 記 載の電気二重層コンデンサ。
- (4) 活性炭が粉末状 繊維状 チョップ状: 固形 状のいずれかひとつ以上である請求項1記載の 電気二製層コンデンサ。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は活性炭を分極性電極に用いる電気二重 層コンデンサに関し、とくにその組成に関する。 従来の技術

震気二重層 コンデンサは分極性電極として活性

炭を用い 活性炭と電解液との界面電気工重圏に 蓄積される電気二重層容量を利用した大容量コン デンサである。 このような電気二重暦コンデンサ には従来大別して次の2種類が存在する。 すなわ ち硫酸水溶液のような水溶液系質解液を用いたも のと プロピレンカーポネートのような有機溶媒 に電解質を添加した有機溶液系電解液を用いたも のである 第5四 第67四は それぞれ両者の代 表例の構成を示すものである。 水溶液系電解液を 用いたものは第5図に示すように セパレータ 1 0を介して、活性炭粉末からなる分種性電極 1 1 が対向し 分極性電極11に接続したアルミニウ ムリード12をゴムパッキング13を介して導出 L セパレータ10を介して掩回された2枚の分 極性電極!!はゴムパッキング13を介してアル ミニウムケース14中に密封されている

活性炭粉末からなる分極性電極11は活性炭粉末を濃硫酸水溶液でペレット状に成型じたもので硫酸水溶液はパインダの役目もする。 一方 有機 電解液系コンデンサは第8図に示す構成を有する。

発明が解決しようとする課題

従来の二つの電解液系の電気二重層コンデンサにはそれぞれ次のような特徴(長所と短所)がある。 水溶液系の長所は電解液の電気抵抗が低く大電流負荷放電に適することであり、 短所は電解にの分解電圧に左右され、 コンデンサの使用耐電圧が高々1.0Vまでしか得られないことである。 高電圧での使用の時は多くのコンデンサの直列接続を余儀なくされ 長期の使用での信頼性の点で問題

間の距離が従来品の1/3以下であり分極性電極の導電性がよく抵抗が小さい。また集電体との電気接触性に優れている。 さらに同じ容積中への活性炭の充填量が多くなる。

実 施 例

以下本発明の一実施例の電気二重層コンデンサ について図面を基にして説明する。

がある。 一方有機溶液系の長所は電解液の耐電圧 が高い (~ 3 V) ために水溶液系のものよりも高 電圧使用が可能である。 短所は、コンデンサの内 部抵抗が水溶液系のそれと比較して 5 ー 1 0 倍に なり大電流負荷の用途での使用は困難であった。

また、大電流用途には電気二重層コンデンサの単位容積当たりの容量をさらに上げることが望ま しい。本発明はこのような課題を解決するもので 高耐電圧 低内部抵抗を有する電気二重層コンデ ンサを提供することを目的とする。

膜顯を解決するための手段

この課題を解決するため本発明の電気二重層コンデンサは 結着剤として多糖類およびその誘導体を用いた分極性電極をセパレータを介して対向して配置したものと電解液とから構成するものである。

作用

この構成により本発明の電気二重圏コンデシサ は、 活性炭と結着剤として多糖類およびその誘導 体を用いた分極性電極の分極性電極中での活性炭

レイトを 1 mol/1を溶解したものを使用し、ゴムバッキング 3 を介して分極性電極 1 に接続したアルミニウムリード 4 を導出して、アルミニウムケース 5、ゴムパッキング 3 でハウジングを完成する。 なお、電解液としてプロピレンカーボネイトにテトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレイトを 1 mol/1を溶解したものを使用したが、これに限定されるものではない。また、結着剤としてカルボキシメチルセルロースを使用したがこれに限定されるものではない。

また 括性炭として粉末を使用したがこれに膜 定されるものではない。

(実施例-2) 活性炭粉末 (比表面積 2 0 0 0 c m²/8) 108と水溶性キチン28を水150m 1に溶解し表面を化学エッチング法によって粗面化したアルミニウム板上にペレット状に固形化する。第3図に示すようにこの活性炭ペレットからなる分極性電極1aをセパレータ2aを介して対向して配置する。電解液としてプロピレンカーボネイトにテトラエチルアンモニウムテトラフルオ

ロポレイトを 1 mol/lを溶解したものを使用し、絶 縁性樹脂 9 でハウジングを完成する

なお 電解液としてプロピレンカーボネイトに テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレイ トを 1 mol/1を溶解したものを使用したが これに 限定されるものではない また 結着剤としてカ ルボキシメチルセルロースを使用したがこれに限 定されるものではない

また。 活性炭として粉末を使用したがこれに限定されるものではない。

(実施例-3)実施例1と同じ構成で、導電性付与列8を除いた。

(実施例-4) 実施例 2 と同じ構成で、活性炭粉末の代わりにフェノール樹脂系活性炭繊維のチョップ (繊維径 1 0 μmで、平均チョップ長さ 0.05 mm、比表面積 2 3 0 0 c m²/g) を使用した

発明の効果

以上の実施例の説明で明らかなように 本発明の電気工量層コンデンサによれば有機電解液系の

1····分極性電極 6····活性炭 7····結若 剤 8····導電性付与剤

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

特徴である耐電圧を高く保持しながら水溶液系電解液を用いた電気二重層コンデンサと同等以上の内部抵抗(直流抵抗 インピーダンス)と放電特性を得ることができ、インピーダンスの周波数依存性が非常に小さくなり、その工業的価値きわめて大なるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例1の電気二重層コンデンサに使用されている分極性電極の断面図

第2図は本発明の実施例1および実施例3の電気二重届コンデンサの構成を一部切り欠いて示す 斜視図


第3図は本発明の実施例2および実施例4の電気二重層コンデンサの構成を示す斜視図

第4図は従来の電気二重層コンデンサに使用している分極性電極の断面図。

第 5 図は従来の水溶液電解液を用いた電気二重 層コンデンサの構成を一部切り欠いて示す斜視図 第 6 図は従来の有機溶液系電解液を用いた電気 二重層コンデンサの構成を示す斜視図である。

新 1 図

6 … 洛 作 聚 7 — 经 著 衔 8 … 肆 電 佐 行 子 新




第2图


^@@@D#G ~!•* +M_-127-19@@@D#G ~!•* +M_-127-

第 3 図


加…分極性電極



住4 図



第5図



第 6 図

